

egykomponensű, hibrid szilán-alapú impregnáló és lakk beton felületekhez

A DUROSMART FLOORPROTECT S egykomponensű, levegő nedvességére kötő, átlátszó bevonat, amely kivételes tulajdonságokkal rendelkezik számos alkalmazási területen. Kiváló víz- és vegyszerállósággal rendelkezik és foltálló.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ipari padlók
- Autóparkolók
- Csiszolt, polírozott padlók
- Betonfelületek impregnálása
- Vékony rétegű bevonat, fedőréteg
- Ásványi anyagok impregnálása, védelme

TECHNIKAI JELLEMZŐK

- Teljes mértékben vízzáró
- Páraáteresztő
- Foltmentesen olaj- és lúgálló
- Savak nagy részének ellenálló
- Hőálló
- Kopásálló
- Könnyen takarítható, csúszásmentes
- Esztétikus csillogó felületet ad
- Egyszerű alkalmazás
- Kiváló tapadás

MŰSZAKI ADATOK

- Sűrűség (20°C-on): 1,15 g/ml
- Lobbanáspont: 103°C
- Viskozitás (25°C-on): 80 mPa.s
- Megjelenés és szín: átlátszó folyadék, de világos-, közép- és sötétzöld valamint antracit változatban is rendelhető (egyedi színek esetén kérje tanácsunkat).

ANYAGFELHASZNÁLÁS

80-100 gr/m² két rétegben, a felület porozitásától függően.

HŐMÉRSÉKLETI KORLÁTOK

+ 15°C és + 30°C között használható fel.

FELHASZNÁLÁS

A betonfelületnek mentesnek kell lennie minden szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és laza részekről. Friss beton esetén 28 nap száradás után lehet lakkozni.

Rövidszőrű, velúr, oldószerálló hengerrel, vagy airless szórással vihető fel. Hengerezésnél hossz- és keresztirányban is hengerezni kell, hogy egyenletes, vékony rétegben alkalmazzuk a lakkot.

A töcsásodást vagy vastag rétegben történő felvitelt kerülni kell, mert buborékosodhat a lakk. Az első réteg után a felület még

foltos lehet, de csak 24 óra múlva, a teljes száradás után lehet a második réteget felvinni. A második réteghez általában 20-50%-kal kevesebb anyag szükséges. A kezelt felület 24 óra múlva használatba vehető, és a teljes terhelés 72 óra múlva lehetséges.

Vízzel hígítani tilos.

Kerülje a szembe jutást vagy a bőrrel való érintkezést. Alkalmazás közben megfelelő szellőzéstől gondoskodni kell.

TISZTÍTÁS

Az eszközök szükség esetén lakkbenzinnel tisztíthatók, de javasolt mindegyik réteghez új hengert használni.

CSOMAGOLÁS

20 kg és 5 kg kannában.

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban 12 hónapig eltartható száraz, hűvös helyen. Felbontás után minél hamarabb használja fel.

Figyelmeztetés: Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját

