

Саморасстилающийся промышленный пол на цементной основе

ДУРОФЛОВ саморасстилающийся пол содержит гидравлическое вяжущее вещество, минеральные добавки и специальные синтетические добавки. Материал разработан для изготовления полов большой планиметрии и ремонта старых бетонных поверхностей плохого качества

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДУРОФЛОВ пригоден для внутренних и внешних полов, подвергнутых легким нагрузкам или пешеходному движению, а также для обновления старых бетонных полов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое и простое производство работ
- Материал может быть непосредственно нанесен на бетон
- Короткое время схватывания и ввода в эксплуатацию
- Износостойкость
- Однокомпонентный материал
- Хорошая ударостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Толщина слоя: 5-25 мм
- Объемный вес влажного материала: 2100 кг/м³
- Расход материала: 1,6 кг/мм²
- Сопротивление сжатию: 55 Н/мм² через 28 дней
- Прочность на сцепление: 1,64 Н/мм²
- Сопротивление растяжению: 13,3 Н/мм² через 28 дней
- Водопотребность: 5,5 литр/25 кг
- Расстиление (СЕН): 14 см/15 мин.
- Закладываемость: при 20°C: 20 минут
- Начало схватывания: 2 часа 20 минут
- Конец схватывания: 3 часа 40 минут

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА

Поверхность должна быть беспыльной, чистой, свободной от жирных и масляных загрязнений. Рыхлые материалы должны быть удалены с поверхности. Перед началом производства работ поверхность следует подготовить грунтовочной эмульсией **ДУРОФЛОВ**. Грунтовку следует разбавить водой в пропорции 1:3. Раствор **ДУРОФЛОВ** нужно всегда наносить на влажную поверхность.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержание мешка в 25 кг нужно перемешать с водой в объеме 5,5 литров, пока не получим однородную массу, без комков.

Для перемешивания используем электромешалку с низким числом оборотов (500/мин.) Смесь оставляем «отдыхать» 3-5 минут, затем перед использованием вновь перемешиваем.

ПРОЧИЕ ПРЕДПИСАНИЯ

- Температурные ограничения между +5°C и +30°C
- В холодную погоду замешиваемая вода должна иметь температуру выше +10°C
- После исполнения работ в течении нескольких часов поверхность должна быть защищена от сильного воздушного потока и солнечных лучей

СРОК ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Для пешеходного движения: 8 дней
- Для грузового потока: 3 дня

УПАКОВКА

В водонепроницаемых мешках 30 кг.

ХРАНЕНИЕ

В сухих незамерзающих помещениях в течении 12 месяцев.