

Întăritor a stratului de suprafață recomandat		DUROTOP			DUROCOLOR			DUROSTONE			DUROSTONE Kvarc			DUROMETAL		
clasa de uzură Eu		A3 (A1,5*)			A3 (A1,5*)			A6			A9			A3		
gradul de folosință		mare			mare			mediu			mic			mare		
domenii de utilizare		Depozite Centre logistice Locuri cu trafic intens			Magazine de scule și materiale Magazine cash&carry Showroomuri			Depozite Garaje, parcări Hale de producție Silozuri			Platforme exterioare Hale industriale cu trafic de marfă redusă			Pardoseli cu folosință extremă Hale de fabricație pt. componente electronice		
metoda de aplicare		K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H
consum de material	01 natural (cenușiu)	4-7	4-9	12-24	-	-	-	4-7	4-9	12-24	3-5	3-6	!	6-8	6-11	12-24
	02 anthracite	-	-	-	5-7	5-9	12-24	5-7	5-9	12-24	Ⓜ	Ⓜ	!	6-8	6-11	12-24
	03 graphite	-	-	-	5-7	6-9	12-24	6-7	6-9	12-24	Ⓜ	Ⓜ	!	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
	04 silver	-	-	-	6-7	6-9	12-24	6-7	6-9	12-24	!	!	!	!	!	!
	05 orange	-	-	-	6-7	6-9	12-24	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	-	-	-	-	-	-
	06 galben	-	-	-	!	6-9	12-24	!	Ⓜ	Ⓜ	-	-	-	-	-	-
	07 maro	-	-	-	5-7	6-9	12-24	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	-	-	-	-	-	-
	08 roșu	-	-	-	5-7	5-9	12-24	5-7	5-9	12-24	Ⓜ	Ⓜ	!	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
	09 verde	-	-	-	!	6-9	12-24	!	Ⓜ	Ⓜ	-	-	-	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ
	10 vernil	-	-	-	6-7	6-9	12-24	5-7	6-9	12-24	!	!	!	!	!	!
	11 alb	-	-	-	!	!	12-24	!	!	Ⓜ	-	-	-	-	-	-
	12 albastru	-	-	-	6-7	6-9	12-24	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	-	-	-	-	-	-

Varianta PLUS

Varianta PLUS este un amestec special care îmbunătățește stratul de uzură.

- împiedică apariția crăpăturilor
- aplicare mai ușoară
- strat mai rezistent
- condiție a metodei aplicării cu mortar

Se poate alege la următoarele produse. Durotop, DuroColor, DuroStone, DuroMetal.

- ! nerecomandat
- Ⓜ cereți asistență de la DuroStone
- K aplicare manuală
- G aplicare mecanică
- H aplicare cu mortar
- * în caz de execuție cu KS

Cantitatea se exprimă în kg/m²
La culori unicate cereți asistență