

AJÁNLOTT KÉREGERŐSÍTŐ		DUROMETAL			DUROTOP KS			DUROTOP			DUROSTONE			DUROQUARTZ		
MSZ EN 13892 SZERINTI KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY		A1,5			A1,5			A3			A6			A6		
IGÉNYBEVÉTEL		Extrém			Kiváló			Nagy			Átlagos			Kicsi		
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK		Ütésálló, vezetőképes szikramentes padlókhöz			Magasraktárak, logisztikai központok, nehézipar			Ipari csanokok, barkácsáruházak, cash&carry áruházak			Üzemek, műhelyek parkolók, raktárak			Gabonátárolók, kültéri betonok, műgyanta alá		
BEDOLGOZÁS MÓDJA		K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H	K	G	H
ANYAGFELHASZNÁLÁS	Natúrszürke	6-8	6-10	10-18	4-6	4-10	10-18	4-6	4-9	10-18	4-6	4-8	10-14	3-4	3-5	-
	Sötétszürke															
	Középszürke	7-8	7-10	10-18	5-6	5-10	10-18	5-6	5-9	10-18	5-6	5-8	10-14	4	4-5	-
	Barna															
	Vörös															
	Világosszürke															
	Fekete	8	8-10	10-18	6	6-10	10-18	6	6-9	10-18	6	6-8	10-14	!	!	-
	Terracotta															
	Sárga															
	Zöld	!	8-10	10-18	!	6-10	10-18	!	6-9	10-18	!	6-8	10-14	-	-	-
	Kék															
	Elefántcsont															
	Lazac	-	!	10-18	-	!	10-18	-	!	10-18	-	!	10-14	-	-	-
	Bézs															
Fehér																

### PLUS változat

A habarcsos kivitelezéshez kizárólag a kéregerősítő Plus-os változata használható, mely egy speciális adalékanyag keveréket is tartalmaz.

**PLUS változat** előnyei:

- Csökkenti a felületi mikrorepedések kialakulását
- Javítja a bedolgozhatóságot
- Zártabb, ellenállóbb felületet ad

!	Nem ajánlott
K	Kézi szórásos
G	Gépi szórásos
H	Habarcsos